



Naziv proizvoda	DOMO - Toplinsko-izolacijski filc		
Opis proizvoda	Toplinsko-izolacijski filc, nenosiv i komprimiran prilikom pakiranja. Ovo omogućava bitno lakšu manipulaciju, te štedi mjesto na skladištu kao i na gradilištu (60% manji skladišno-transportni volumen u usporedbi sa nekomprimiranim pločama).		
Područje primjene	Kao toplinska izolacija svih vrsta neopterećenih drvenih konstrukcija, prvenstveno kao prvi sloj kod izolacije potkrovlja - između rogova. Također se koristi i kao toplinska izolacija najgornje stropne ploče na način da se slobodno razrola sa gornje, neprohodne strane.		
Način isporuke 	Oznaka i debljina [cm]	Dimenzija role Dužina x Širina [cm]	Količina u pakiranju rola [m²]
	DOMO 26	350 x 130	4,55
	DOMO 24	350 x 130	4,55
	DOMO 22	350 x 130	4,55
	DOMO 20	350 x 130	4,55
	DOMO 18	400 x 130	5,20
	DOMO 16	500 x 130	6,50
	DOMO 14	500 x 130	6,50
	DOMO 12	600 x 130	7,80
	DOMO 10	750 x 130	9,75
	DOMO 8	900 x 130	11,70
	DOMO 6 TWIN	2 x 600 x 130	15,60
DOMO 5 TWIN	2 x 750 x 130	19,50	
Pakiranje	Role u PE-foliji sa nosivom ručkom		
Oznaka proizvoda prema ÖNORM B 6000	MW-WL		
Br. Certifikata o sukladnosti	1139-CPD-0735/09		
Opis prema EN 13162	MW - EN 13162 - T1 - MU1 - Afr5		
Temperaturna granica primjene	200°C		
Kemijska svojstva	Kemijski neutralan, bez sumpora, otporan na truljenje, hidrofoban		
Negorivost prema ÖNORM EN 13501-1	A1		
Koeficijent toplinske vodljivosti	λ_D	[W/mK]	0,039
Koeficijent paropropusnosti	μ		1

