



# ISOVER - Podaci o proizvodu

<b>Naziv proizvoda</b>	<b>MERINO - Toplinsko-izolacijska ploča</b>		
<b>Opis proizvoda</b>	Lagana, elastična i kompaktna izolacijska ploča		
<b>Područje primjene</b>	Za višenamjensku toplinsku i zvučnu izolaciju drvenih konstrukcija u krovovima, zidovima i podovima, te uzdignutim TEL podovima.		
<b>Način isporuke</b> 	<b>Oznaka i debljina [cm]</b>	<b>Dimenzija role Dužina x Širina [cm]</b>	<b>Količina u pakiranju rola / paleta [m<sup>2</sup>]</b>
	<b>MERINO 10</b>	120 x 60	4,32 / 51,84
	<b>MERINO 10</b>	120 x 62,5	4,50 / 54,00
	<b>MERINO 8</b>	120 x 60	5,76 / 69,12
	<b>MERINO 8</b>	120 x 62,5	6,00 / 72,00
	<b>MERINO 5</b>	120 x 60	8,64 / 103,68
	<b>MERINO 5</b>	120 x 62,5	9,00 / 108,00
<b>Pakiranje</b>	Ploče u PE-foliji sa nosivom ručkom		
<b>Oznaka proizvoda</b> prema ÖNORM B 6000	<b>MW-WL</b>		
<b>Br. Certifikata o sukladnosti</b>	1139-CPD-0735/09	1. Novo izdanje	
<b>Opis</b> prema EN 13162	MW - EN 14303 - T4 - ST(+) 200 - CS (10) 05		
<b>Temperaturna granica primjene</b>	200°C		
<b>Kemijska svojstva</b>	Kemijski neutralan, bez sumpora, otporan na truljenje, hidrofoban		
<b>Negorivost</b> prema ÖNORM EN 13501-1	<b>A1</b>		
<b>Negorivost</b> prema ÖNORM B 3800-1	Klasa negorivosti	A	
	Klasa emisije dima	Q 1	
	Klasa stvaranja užarenih kapljica	Tr 1	
<b>Koeficijent toplinske vodljivosti</b>	$\lambda_D$	[W/mK]	0,038
<b>Koeficijent paropropusnosti</b>	$\mu$		1

