

### Texo Montažno Ljepilo

Boja	Kod proizvoda	Veličina pakiranja	Kol. u kutiji
Bež	Montažno Ljepilo	310ml	12

#### Opis proizvoda

Texo Montažno Ljepilo je revolucionarno novo montažno ljepilo, s posebnom formulom za profesionalne korisnike, koristeći polimere u samom vrhu tehnologije lijepljenja.

Texo montažno ljepilo se lijepi na skoro sve uobičajene građevinske površine i izvedeno je za vanjsku i unutrašnju uporabu.

#### Prednosti

- Unaprijeđena otpornost na slijeganje za brzo i jednostavno direktno lijepljenje na većinu supstrata bez uporabe privremenih potpornja z većini primjena.
- Ružičasta boja osigurava lako prepoznavanje proizvoda.
- Izvrsna rana i vrhunska čvrstoća lijepljenja na poroznim i neporoznim supstratima.
- Izvrsne značajke ispunjavanja raspora kako bi se poravnale nejednolike površine.
- Dobre značajke "trganja komadića" kako bi se spriječilo prljavo nizanje ljepila.
- Nema potrebe za dvostrukim nanošenjem ili podlaganjem u mnogim slučajevima (iako se proizvod može po potrebi koristiti s dvostrukim nanošenjem).
- Pogodan za okomitu i vodoravnu uporabu.
- Pogodan za uporabu na neporoznim i poroznim površinama.
- Izvrsna otpornost na vremenske prilike. Pogodan za unutrašnju i vanjsku uporabu.

#### Područja uporabe

- Lijepljenje bordura, okvira i poruba.
- Fiksiranje parketa i plutenih podnih ploča.
- Fiksiranje zidnih ploča direktno na unutrašnje zidne površine ili drvene priboje.
- Fiksiranje priboja direktno na zidove bez učvršćivača.
- Spajanje sustava hvatanja tepiha na većinu podova bez potrebe za čavlima ili kopčama.
- Spajanje prirubnica stepenica na betonske ili drvene stepenice.
- Fiksiranje poliestera, plastičnih kutija, dekorativnih okvira, zidnih utičnica i spojnih kutija na većinu površina.
- Učvršćivanje aluminijskih ili ploča od drugih materijala na okvire ili prijenosne industrijske zgrade i kontejnere.

#### Ograničenja

- Ne rabiti na vlažnim površinama.
- Ne rabiti kao ljepilo za prozore.
- Ne rabiti na polistirenu/stiroporu/ekspandiranom poliuretanu.
- Teški materijali (više od 10 kg po kvadratnom metru) moraju biti poduprti najmanje 8-24 sata ovisno o njihovoj veličini.
- Prisutne otopine mogu napasti osjetljivu plastiku. Ako ste u nedoumici, prvo testirajte malu površinu.
- Pogodno samo za stropne primjene kada se koristi zajedno s mehaničkim učvršćivačima.

### **Priprema površine**

Površina koja se lijepi mora biti čista, suha i bez prašine, masti i drugih prljavština. Novi beton ili žbuku treba pustiti neko vrijeme da se osuši i sazrije.

Porozne ili krhke površine treba prvo pripremiti sa razrijeđenim kontaktnim ljepljivom i pustiti da se osuše.

### **Primjene**

- Sve površine koje treba zabrtviti moraju biti čvrste, čiste, suhe i bez ikakve prašine.
- Odrežite vrh uložka pazeći da ne oštetite navoj.
- Postavite mlaznicu i čisto odrežite pod kutom od 45 stupnjeva. Nanesite, rabeći standardni pištolj za silikon.

### **METODA DIREKTNO LIJEPLJENJA**

Nanesite 6mm traku u valovitoj liniji uzduž predmeta koji će se lijepiti. Ta ploče, traku centrirajte na maks. 350mm. Pritisnite na mjesto i primijenite jednoliki pritisak na cijelu površinu. Ostavite da se suši na 24-48 sati. Za jako teške predmete, osigurajte privremeni potporanj tijekom stvrdnjavanja. Ako je potrebno punjenje raspora, na primjer okvira na neravan zid, označite područja gdje je veći raspor i u tim područjima nanesite deblju traku.

### **METODA DVOSTRUKOG LIJEPLJENJA**

Nanesite ljepljivo kao što je prije opisano. Odmah pritisnite čvrsto u položaj kako bi osigurali adekvatni prijenos ljepljiva, te odvojite kako bi utjecali na prijenos ljepljiva. Pustite da se ljepljivo suši na odvojenim predmetima na 5 minuta prije nego ih pritisnite u konačni položaj. Pustite da se suši na 24 sata prije nego ih stavite u uporabu.

- Alat i višak ljepljiva se mogu očistiti rabeći bijeli špirit ili terpentini.

### **Specifični podaci**

TEST	REZULTAT
Oblik	Ružičasta pasta
Viskoznost	1600000 mPas
Pokrivanje	Otpriblike 10 linearnih metara
Udio čvrstih tvari	72 +/- 1%
Udio pepela	40 +/- 1%
VOC	28 +/- 1%
SG	1.18 – 1.22
Točka zapaljenja	-9 °C
Trajnost	Do minimalno 15 godina kada se nanese kako je propisano
Raspon temperature nanošenja	+5°C do +40°C
Raspon radne temperature	-20°C do +50°C
Otpornost na kemikalije	Izvrсна na otopljene kiseline i aklake, slaba na većinu organskih otapala

**Čvrstoća lijepljenja (pvc/pvc)**

Čvrstoća lijepljenja (N/mm<sup>2</sup>)

VODEĆE KONKURENTNO LJEPILO

PINK GRIP

Vrijeme nakon sklapanja (sati)

**Čvrstoća ranog lijepljenja (drvo/drvo)**

Čvrstoća lijepljenja (N/mm<sup>2</sup>)

VODEĆE KONKURENTNO LJEPILO

PINK GRIP

Vrijeme nakon sklapanja (sati)

### Početna otpornost na slijeganje (g/mm<sup>2</sup>)

g/mm<sup>2</sup>

VODEĆE KONKURENTNO LJEPILO

PINK GRIP

#### **Zdravlje & sigurnost**

Pogledajte sigurnosno tehnički list za potpuni popis opasnosti.

#### **Spremanje**

Spremati originalnim neotvorenim spremnicima između 5 i 25°C. Ne spremiti iznad 30°C. Spremiti kao zapaljivu robu.

#### **Vrijeme skladištenja**

12 mjeseci od datuma proizvodnje u neotvorenim spremnicima.

*Ovdje dani tehnički podaci su bazirani na našem trenutnom znanju i iskustvu i ne možemo biti odgovorni za bilo kakve pogreške, netočnosti ili uredničke pogreške koje su nastale zbog tehnoloških promjena ili istraživanja između datuma izdavanja ovog dokumenta i datuma kada je proizvod nabavljen. Prije uporabe ovog proizvoda, korisnik bi trebao provesti bilo kakve potrebne testove kako bi osigurao da je proizvod prikladan za danu primjenu. Nadalje, svi korisnici bi trebali kontaktirati prodavača ili proizvođača ovog proizvoda za dodatne tehničke informacije u svezi njegove uporabe, ako smatraju da se informacije koje imaju trebaju pojašniti na bilo koji način, bilo za normalnu uporabu ili specifičnu primjenu našeg proizvoda. Naše jamstvo vrijedi u sklopu pravnih propisa i važećih zakona, trenutnih profesionalnih standarda i u skladu s pravilima postavljenim u našim općenitim uvjetima prodaje. Informacije, koje su detaljno navedene u trenutnom listu podataka su dane preko naznaka i nisu iscrpne. Jednako se odnosi na bilo koje informacije dane usmeno preko telefona bilo kojem potencijalnom ili postojećem kupcu.*